

VERTIKAL RT

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

→ DÉSIGNATION

ÉLASTOMÈRE ACRYLIQUE DE RÉPARATION SOUPLE ET IMPERMÉABLE POUR TOITURES ET CHÉNEAUX

FINITION : **ASPECT MAT SATINÉ**

TEINTES : **BLANC, ROUGE TUILE** et **GRIS ARDOISE (RAL 7016)**

→ CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 - Famille I Classe 7b2

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Densité : 1,24 (valeur maximale en teintes blanc)
- Extrait sec : 68 %
- Taux volumique d'extrait sec : 58 %

→ DESTINATION

EMPLACEMENT

- En extérieur, horizontal.
- Toitures, chéneaux, seuils de portes et de balcons HORS PASSAGE.

SUPPORTS

- Béton, tuiles en terre cuite ou ardoise, fibrociment, bitume, acier, galvanisé, zinc, plomb.

→ RÉGLEMENTATION COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/L.
- Ce produit contient moins de 5 g/L COV.

→ ASSURANCE

VERTIKAL RT est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.



→ PROPRIÉTÉS

- Très grande élasticité, accepte les dilatations dues aux écarts de températures.
- Parfaite étanchéité à l'eau.
- Adhère sur supports bruts ou peints.
- Répare faïençage, fissures et lézardes.
- Recouvrable par VERTIKAL TOITURE ou VERTIKAL HYDROFUGE.

→ MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.
- Les moisissures et les mousses seront éliminées par traitement au **VERTIKAL NETTOYANT CPC** et par lavage haute pression.
- Si le support est pulvérulent, imprégner au préalable avec du **VERTIKAL CT**.
- Sur acier nu ou corrodé, il est préférable après élimination de la rouille de prévoir une couche de primaire **VERTIKAL ANTIROUILLE**.
- Sur gavalnisé, zinc, il est préférable après élimination de la rouille de prévoir une couche de primaire **ZICOR**.

DILUANT et NETTOYAGE

- À l'eau.

APPLICATION

- Prêt à l'emploi.
- Enlever le dépôt de matière qui a pu se former en surface et malaxer avant emploi pour toutes applications.
- Appliquer grassement au rouleau poils longs ou à la brosse.
- Appliquer 2 couches de **VERTIKAL RT**.
- Pour tuile scellée, cassée, coller la tranche à l'élastomère acrylique de 1ère catégorie, et recouvrir par 2 couches de **VERTIKAL RT**.

CONSOMMATION

- 400 g/m² par couche.

SÉCHAGE À 20 °C et HUMIDITÉ RELATIVE DE 65 %

- Sec : 6 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.
- Stocker à l'abri du gel.
- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur www.vertikal.fr).

DÉCHETS

- Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les déchets ménagers. Apporter l'emballage et le reste de son contenu dans un centre agréé. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

Important : Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces subissant des chocs thermiques cycliques, le choix de teintes dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35 % est fortement conseillé.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure. Elle a pour but d'informer ses utilisateurs sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont communiqués à titre indicatif. Toutefois, ils ne peuvent se substituer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent, sans préavis, et nous recommandons à l'utilisateur, de vérifier, auprès de nos services et avant toute mise en œuvre, que la présente fiche technique n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

