

VERTIKAL HP

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

→ DÉSIGNATION

FINITION DÉCORATIVE À BASE DE RÉSINE ACRYLIQUE, SPÉCIALE SURFACES EXTÉRIEURES HORIZONTALES INCLINÉES

FINITION : **ASPECT SATINÉ**

TEINTES : **BLANC** et **NUANCIERS VERTIKAL®**

→ CLASSIFICATION

AFNOR NFT T 36-005 - Famille I Classe 7b2

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Liant : Résine acrylique
- Densité : 1,22 (valeur maximale en teintes blanc et pastel)
- Extrait sec : 48 %
- Taux volumique d'extrait sec : 39 %

→ DESTINATION

EMPLACEMENT

- Extérieur, seuils de porte, appuis de fenêtre.

SUPPORTS

- Béton, anciennes peintures (excepté les revêtements souples).

→ RÈGLEMENTATION COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/b) : 100 g/L.
- Ce produit contient moins de 50 g/L COV.

→ ASSURANCE

VERTIKAL HP est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.





PROPRIÉTÉS

- Très bonne tenue des teintes dans le temps.
- Entretien facile par lavage des surfaces à l'éponge.
- Revêtement imperméable en l'absence de fissure.
- Aspect satiné tendu.



MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Elle devra se faire conformément au DTU 59.3 (seuils de portes) et DTU 59.1 (appuis de fenêtres) avec l'application du fixateur **VERTIKAL CT**.
- Sur anciennes peintures, gratter, poncer et dégraisser. S'assurer de la bonne adhérence de l'ancien revêtement avec le support.
- Les surfaces brutes doivent être agressées par un ponçage.
- La pente du support devra être supérieure à 1 % pour éviter les eaux stagnantes qui nuiraient à l'adhérence du revêtement.

DILUANT et NETTOYAGE

- À l'eau.

APPLICATION

- Malaxer avant emploi pour toutes applications.
- Brosse ou rouleau.
- Appliquer en deux couches de finition.

RENDEMENT DE SURFACE ET CONSOMMATION

- Rendement de surface : 8 à 12 m²/L.
- Consommation : 100 à 150 gr/m².
- Ces quantités peuvent être plus élevées selon la planéité et la porosité du support.

SÉCHAGE ET RECOUVREMENT (variables suivant données ci-dessous)

Température ambiante : 23 °C - Humidité Relative : 50 %. (voir tableau "Guide d'utilisation des produits VERTIKAL®")

- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 4 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.
- Stocker à l'abri du gel.
- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur www.vertikal.fr).

DÉCHETS

- Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les déchets ménagers. Apporter l'emballage et le reste de son contenu dans un centre référencé par l'éco-organisme EcoDDS.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

Important : Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces subissant des chocs thermiques cycliques, le choix de teintes dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35 % est fortement conseillé. La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure. Elle a pour but d'informer ses utilisateurs sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont communiqués à titre indicatif. Toutefois, ils ne peuvent se substituer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent, sans préavis, et nous recommandons à l'utilisateur, de vérifier, auprès de nos services et avant toute mise en œuvre, que la présente fiche technique n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

